


**COLLANTE - RASANTE ALLEGGERITO IN PASTA
PRONTO ALL'USO FIBRORINFORZATO****Colore grigio****Descrizione**

SPYROBOND PASTE è un collante/rasante in pasta fibrorinforzato, privo di cemento, pronto all'uso, tinteggiabile con sistema tintometrico, idoneo per la realizzazione e ripristino di sistemi ETICS.

SPYROBOND PASTE è composto da inerti selezionati, leganti sintetici a base acqua e additivi speciali formulati per garantire l'adesione su supporti che potrebbero subire movimenti (OSB, XLAM, fibrocemento, legno truciolare).

Con l'aggiunta del cemento Portland, SPYROBOND PASTE diventa idoneo per l'incollaggio di pannelli isolanti di varia natura.

Fornitura

Vaso da 25 Kg.

Indicazioni d'impiego

Ideale per l'incollaggio e rasatura dei pannelli isolanti in polistirene (EPS), polistirene graffiato (EPS GRAF), fibra di legno (WF), poliuretano (PU), lana di roccia (MW), sughero (ICB).

SPYROBOND PASTE**Caratteristiche tecniche**

Natura del legante	Polimero sintetico in dispersione acquosa
Peso specifico	ca. 1,7 kg/lt
Aspetto	Pasta grigia
Dimensione max degli inerti	1,2 mm
Reazione al fuoco EN 13501	Classe A2 s1 d0 (riferita ad un consumo sotto citato e su uno strato non combustibile)
Essiccazione	Non asciugare prima di 24-48 h (è fortemente influenzato dalle condizioni ambientali e del supporto. In caso di temperature inferiori ai 15°C, i tempi di essiccazione risultano più lunghi).
Resa	Incollaggio a piena superficie: ca. 2,8 - 3,2 kg/m ² Incollaggio a punti: ca. 2,2 - 2,8 kg/m ² Rasatura armata: ca. 4,5 - 5 kg/m ² Rasatura: ca. 1,6 - 2,2 kg/m ²
Temperatura dell'ambiente	Min. +5 °C / Max. + 35 °C
Temperatura del supporto	Min. +5 °C / Max. + 35 °C

Incollaggio di pannelli isolanti

Per utilizzare lo SPYROBOND PASTE come collante, additarlo con il 10% di cemento Portland 32.5 o 42.5, mescolare l'impasto ottenuto con agitatore meccanico ed utilizzarlo entro 1 h.

Applicare il prodotto mediante spatola dentata max 8 mm a piena superficie (lasciando liberi 2 cm perimetrali) o lungo il perimetro e in punti centrali (lasciando liberi 2 cm perimetrali), in tal caso assicurarsi una superficie minima d'incollaggio pari a circa il 40% ed avere cura di non far refluire il prodotto dai giunti tra le lastre durante la posa dell'isolante stesso disponendoli sfalsati; eseguire una pressione sul pannello al fine di garantirne l'aderenza al supporto, ottenendo l'appiombamento e facendo attenzione che siano perfettamente combacianti fra di loro.

Prima di eseguire la tassellatura e fino al completo indurimento del collante, evitare che i pannelli isolanti vengano sottoposti a carichi meccanici elevati (ad es. azione intensa del vento o azioni di abrasione).

Rasatura di pannelli isolanti

Prima di eseguire la rasatura, assicurarsi che il collante sia completamente indurito, che i pannelli siano privi di polvere, sporco o di altro materiale che potrebbe comprometterne l'adesione.

Procedere alla rasatura in modo uniforme stendendo un primo strato di SPYROBOND PASTE di spessore pari a ca. 3,5 mm mediante spatola dentata max 8 mm e successivamente posare la rete di armatura SpyroNet 160, assicurandosi di annegarla totalmente nello strato di base, mediante spatola.

Dopo la presa del primo strato, applicare un secondo strato di SpyroBond Grey di spessore di ca. 2 mm. La rete di armatura deve risultare nell'ultimo terzo dello spessore della rasatura. Nella stesura della rete accertarsi che vi sia sovrapposizione di almeno 10 cm tra un corso di rete e l'altro.

Non applicare il prodotto su superfici assolate, in presenza di forte vento o in caso di imminente pioggia.

A completa asciugatura, procedere con l'applicazione del primer e successivamente del sistema di finitura scelto (acrilica, acril-silossanica, silossanica).

Rasature/ rasature armate

Assicurarsi che la superficie da trattare sia completamente asciutta e ben coesa; in caso contrario provvedere al rifacimento/consolidamento utilizzando prodotti specifici.

Rimuovere eventuali efflorescenze, polveri, tracce di grassi, cere, oli, ecc. presenti, spazzolando o lavando la superficie. In presenza di muffe, trattarle preventivamente in maniera adeguata.

Applicare SPYROBOND PASTE allo spessore desiderato; in caso di rasatura armata, inglobare la rete SpyroNet 160 assicurandosi di posizionarla adeguatamente e che vi sia una sovrapposizione di almeno 10 cm nei punti di giunzione tra una rete e l'altra.

A completa asciugatura, procedere con l'applicazione del primer e successivamente del sistema di finitura scelto (acrilica, acril-silossanica, silossanica).

SPYROBOND PASTE

Indicazioni per l'applicazione

- Pronto all'uso;
- Attrezzi: cazzuola, spatola dentata, frattazzo d'acciaio inox;
- Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Stoccaggio

- Stabilità negli imballi originali non aperti ed in condizioni di temperatura sottoriportate: 2 anni;
- Tenere in luogo al riparo dal gelo e dall'esposizione diretta dei raggi UV;
- Temperatura massima di conservazione: +30 °C;
- Temperatura minima di conservazione: +5 °C.

Tinteggiatura

Il prodotto è tinteggiabile con sistema tintometrico.

Avvertenze

Non rientra nell'ambito della direttiva europea 2004/42/CE (d. lgs. 161/2006).

Prodotto destinato all'uso professionale, consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere gli imballi nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

PONTAROLO ENGINEERING SPA garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche. Tuttavia, l'azienda non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego del prodotto in quanto non può verificare le condizioni di applicazione. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare i nostri uffici chiamando lo 0434 857010.