SPYROPRIMER

FONDO DI ANCORAGGIO MURALE IDRODILUIBILE COPRENTE PER INTERNI ED ESTERNI

Descrizione

SPYROPRIMER è un fondo idrodiluibile ad alta penetrazione, idoneo per il consolidamento e l'ancoraggio di finiture minerali interne ed esterne.
È un fissativo coprente specifico per il sistema a cappotto SpyroSystem, ideale come fondo per rivestimenti a spessore, pitture e decorativi minerali o sintetici.
La sua formulazione, adottando polimeri aventi particelle finissime, garantisce una miglior penetrazione nel substrato.
In presenza di elevata umidità non raggiunge la copertura, viene utilizzato per creare l'ancoraggio ottimale di strati di finitura su fondi disomogenei quali rappezzi, stuccature, uniformandone l'assorbimento dello strato di finitura successivamente applicato.
SPYROPRIMER può essere tinteggiato ottenendo un'ottima copertura nei cicli di finitura aventi tinte intense.

Fornitura

Vaso da 15 Lt

Tinte: selezione mazzetta Pontarolo Engineering. SPYROPRIMER è tinteggiabile fino ad un massimo del 5% di colorante.

Indicazioni d'impiego

Applicabile su:

- Sistemi a cappotto SpyroSystem;
- Finitura di superfici in calcestruzzo;
- Finiture organiche o minerali purchè assorbenti;
- Finitura di intonaci nuovi o vecchi a base di leganti idraulici;
- Rifacimento di vecchi rivestimenti o pitture di natura minerale o organica (verificando lo stato di coesione);
- Gesso e cartongesso.

Caratteristiche tecniche

Resa indicativa (è sempre consigliato eseguire una prova sul supporto da trattare)	8-10 m^2/l
Peso specifico	1,18 - 1,24 kg/lt
Natura del legante	Microemulsioni a basso odore
Essiccazione (25° C e 65% di U.R.)	Al tatto 30-40 min., sovraverniciabile dopo 2 ore
Valore limite EU per il contenuto di VOC (dir.2004/42/CE)	cat. A/h, primer fissanti (base acqua):30 g/l (2010) Spyroprimer ≤ 30 g/l VOC

Preparazione del fondo

La superficie da trattare dovrà presentarsi asciutta (a idonea maturazione) e ben coesa. Si dovranno quindi rimuovere eventuali efflorescenze, polveri, tracce di grassi, cere, oli, ecc. presenti, spazzolando o lavando la superficie. In presenza di muffe, trattarle preventivamente in maniera adeguata.

Intonaci, gesso e cartongesso

- Verificare che la consistenza del substrato da trattare sia idonea, eventualmente trattarlo con prodotti specifici;
- Verificare che l'intonaco abbia un tempo di maturazione corretto, come riportato nelle schede tecniche;
- Sigillare in modo idoneo eventuali fessurazioni;
- Verificare la planarità, eventualmente trattare preventivamente mediante l'utilizzo di appropriati prodotti;
- Applicare uno strato di Spyroprimer secondo le modalità riportate nel paragrafo "Indicazioni per l'applicazione" ed attendere almeno 2 ore prima di procedere con l'applicazione del prodotto finitura.

Supporti in calcestruzzo

- Verificare che la consistenza del substrato da trattare sia idonea, eventualmente trattarlo con prodotti specifici;
- Verificare che lo strato da trattarla sia ben asciutto e maturo;
- In presenza di ferri d'armatura affioranti, spazzolarli e trattarli adeguatamente mediante idonei materiali in grado di bloccare la carbonatazione degli stessi;
- Applicare uno strato di Spyroprimer secondo le modalità riportate nel paragrafo "Indicazioni per l'applicazione" ed attendere almeno 2 ore prima di procedere con l'applicazione del prodotto finitura.

Indicazioni per l'applicazione

- Non applicare su supporti esposti al sole, in presenza di forte vento o condensa superficiale;
- Non applicare a temperature ambientali inferiori a +8°C o superiori a +35°C e con umidità >75%;
- Non applicare a temperature del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C e con umidità del supporto >10%;
- Evitare l'applicazione in caso di vento forte,nebbia, in pieno sole o con imminente pioggia;
- Prima dell'utilizzo, consultare la scheda di sicurezza, indossare i DPI idonei e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone;
- Applicare 1 o 2 strati bagnato su bagnato, a pennello o rullo:
  - diluizione 20-30% con acqua in base all'assorbimento del supporto;
- Pulire gli attrezzi con acqua, subito dopo l'uso.

Stoccaggio

- La stabilità del materiale, negli imballi originali non aperti ed in condizioni di temperatura sottoriportate, è pari a 2 anni;
- Tenere in un luogo al riparo dal gelo e dall'esposizione diretta dei raggi UV;
- Temperatura massima di conservazione: +30 °C;
- Temperatura minima di conservazione: +5 °C.

Avvertenze

Prodotto destinato all'uso professionale, consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere gli imballi nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Non gettare i residui nelle fognature,nei corsi d'acqua e sul terreno.
Le caratteristiche del prodotto sopra elencate rispondono a condizioni ambientali standard (20-23°C e 65% U.R.)

PONTAROLO ENGINEERING SPA garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche. Tuttavia, l'azienda non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego del prodotto in quanto non può verificare le condizioni di applicazione. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare i nostri uffici chiamando lo 0434 857010.

PONTAROLO ENGINEERING
Via Clauzetto, 20
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. + 39 0434 857010
Fax + 39 0434 857014
e-mail: info@pontarolo.com
www.pontarolo.com

SPYROSYSTEM ETICS System

SPYROPRIMER